

# PERLACEO

Dekoracija sa efektom perle za unutarnje radove

1 / 2

## OPIS

Perlanceo je završna dekoracija za unutarnje radove koja daje površinama posebni perlasti sjaj uz posebne kromatske efekte koji se mijenjaju u odnosu na svjetlo. Nanosi se na površine prethodno pripremljene/premazane DECORFOND-om.

## NAMJENA

Proizvod se može nanositi na površine prethodno premazane DECORFOND-om:

- Nove i stare žbuke na bazi hidrauličnih veziva
  - Beton
  - Gips i sadrene ploče
  - Stara boja i premazi za zidove koji su po prirodi organski ili mineralni, suhi, kompaktni, apsorbirajući i kohezivni
  - Mineralne smjese raznih vrsta, dok god su apsorbirajuće.
- Površine trebaju biti odgovarajuće pripremljene slijedeći upute date u paragrafu „Priprema podloge“.
- Ne nanositi na svježe obojane površine.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: modificirani siloksanski kopolimeri  
Pigment: perlasti pigmenti  
Otapalo: voda  
Specifična težina UNI EN ISO 2811-1:  
1.10 ± 0,05 kg/l  
Viskoznost UNI 8902: 44,000 ± 3200 cps (Brookfield, rotacioni viskozimetar, pri 30°C)  
Sušenje (25°C i 65% R.H.):  
-na dodir za 1<sup>h</sup>, drugi sloj se može nanijeti nakon 6<sup>h</sup>

## PRIPREMA PODLOGE

### Zidne površine:

- Osigurati da je površina u potpunosti suha i zrela. Ako je potrebno ponovno poravnati ili učvrstiti uparabljavajući odgovarajuće proizvode.
- U slučaju plijesni, tretirati sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje i COMBAT 333 za sanaciju. Da bi zaštitili zidne površine od formiranja plijesni, proizvodu dodajte COMBAT 444
  - Otprištiti i otkloniti sve nečistoće, plijesni, gljivice i staru boju koja se ljušti. U potpunosti otkloniti sve dignute slojeve boje na bazi vapna ili tempera.
  - Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.

### Žbuke, gips i gipsene ploče:

- Izgleтовati sve neravnine, rupice i pokotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano prebrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.
- Generalno, na površine koje se mnogo ljušte, i u slučaju pojave starih i loših slojeva boje, nanijeti jedan sloj ISOMARC-a ili ATOMO.
- Nanesite 2 sloja DECORFOND-a (vidjeti odgovarajući tehnički list) kako bi se postigla homogena, idealna podloga za nanošenje proizvoda.
- Kad se podloga u potpunosti osuši (nakon najmanje 12<sup>h</sup>) nanijeti PERLACEO.

### Betonske površine:

- Otkloniti ljušteće dijelove cementa.
  - Metalna ojačanja koja strše na površini se moraju pažljivo očetkati i tretirati sa BETOXAN PRIMER-om.
  - Obnoviti dijelove koji nedostaju sa izravnavajućim slojevima BETOXAN 400 ili BETOXAN 300 protuskupljajuće tiksotropne vlaknasto ojačane žbuke; i završno ispunjavanje sa BETOXAN 200 protuskupljajućim protukarbonizirajućim premazom.
  - Nanijeti na čistu i suhu površinu: Na unutarnjim površinama, sloj IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO – dubinsku impregnaciju bez otapala.
  - Na vanjskim i unutarnjim površinama, gdje postoje tanki slojevi stare vodorazrjeđive boje za zidove (tempera) ili oljuštene boje, sloj ISOMARC impregnacije za zidove na bazi otapala ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.
  - Nanesite 2 sloja DECORFOND-a (vidjeti odgovarajući tehnički list) kako bi se postigla homogena, idealna podloga za nanošenje proizvoda.
  - Kad se podloga u potpunosti osuši (nakon najmanje 12<sup>h</sup>) nanijeti PERLACEO.
- \*(Razrjeđivanje i količina učvršćivača ovise o apsorpciji podloge, te se treba odrediti putem



Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10-30020 Marcon (VE)

Distributer za BiH: **Duga-Tehna d.o.o.** adresa: Put za Gradnice bb, 88260 Čitluk, , telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: 64 00 14, prodaja@dugatehna.ba - www.dugatehna.ba

# PERLACEO

Dekoracija sa efektom perle za unutarnje radove

2 / 2

preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

## UVJETI NANOŠENJA

-PERLACEO se mora nanijeti preko DECORFOND-a..

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R.H.

-Alati: četka, spužva, krpa

-Razrjeđivanje: varira od 70% do 100%.

-Procedura: nakon nanošenja proizvoda preko površine sa četkom, finalni efekt se može kreirati:

-četkom: nejednakim stilom da bi dobili mek efekt.

-spužvom: koristiti spužvu prethodno lagano navlaženu bojom;

-krpom: koristiti krpu da bi otklonili višak boje sa površine; pokreti krpom stvaraju dekorativni efekt.

-Proizvod mora biti izrađen prije nego što se počne sušiti, u slučaju velikih površina, izbjegavajte nakupine; uvijek radite „mokro na mokro“ sa dovoljnim brojem dekoratera da bi zadovoljili ove uvjete.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Indikativna potrošnja: 15-20m<sup>2</sup>/l za sloj u zavisnosti na tipu površine i korištenog procesa. Prosječna potrošnja se bazira na glatkim površinama prosječne upojnosti.

## NIJANSIRANJE

Proizvod se također može nijansirati putem MARCROMIE sistema i koristeći kolorante COLORADO serije 548.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda, preporuča se da se različiti proizvodi pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u boji.

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 2 godine.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Limit value EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat.L: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

PERLACEO sadrži max: 100 g/l VOC

Proizvod ne iziskuje etiketu prema zakonu L.D. 285 datiranu 16/7/98 i naknadnim promjenama i amandmanima.

Koristiti proizvod prema trenutnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima; nakon upotrebe, ne bacati ambalažu u okolinu, dopustiti da se ostaci u potpunosti osuši, a potom tretirati kao specijalan otpad. Držati van dohvata djece. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima. U slučaju kontakta s očima, dobro ih isprati vodom. U slučaju gutanja, potražiti pomoć liječnika i pokazati mu deklaraciju. Proizvod neizlijevati u kanalizaciju.

Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

*Datum:3/2007*

*COLORIFICIO SAN MARCO jamči da su navedene informacije sukladne tehničkim i znanstvenim saznanjima i zasnovane na iskustvu; ipak, tvrtka nije odgovorna za rezultate dobivene upotrebom ovih proizvoda, pošto uvjeti upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Preporučuje se utvrditi da proizvod odgovara specifičnoj primjeni. Ovaj list poništava i zamjenjuje sve prijašnje listove. Za dodatne tehničke informacije nazvati broj za tehničku uslugu 800 853048.*



Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10-30020 Marcon (VE)

Distributer za BiH: **Duga-Tehna d.o.o.** adresa: Put za Gradnice bb, 88260 Čitluk, , telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: 64 00 14, prodaja@dugatehna.ba - www.dugatehna.ba